

Rango	Especificaciones Técnicas	Norma Técnica
Aspecto	Líquido viscoso	ITINTEC 311.155-12:75
Olor	Inodoro	ITINTEC 311.155-12:75
Na₂O	Mín. 9,7% Máx. 12,1%	UNE 55-620-81 UNE 55-627-83
SiO₂	Mín. 29,5 % Máx. 33,0%	UNE 55-628-83
Ratio	2,81 – 3,05	UNE 55-624-82
Ratio Molecular	2,90 – 3,15	
Densidad (20°C)	45,0 °Bé – 47,0 °Bé	UNE 55-622-82
Densidad g/cc	1,44 – 1,48	UNE 55-622-82
pH al 1% (a 20°C)	12 - 13	PROQUINSA 004-01:2004
Viscosidad (20°C)	1200 cps – 1500 cps	PROQUINSA 003-01:2004
Sólidos Totales	40,0 % - 45,0 %	UNE 55-624-82
Aplicaciones		
Fabricación de electrodos para soldadura.		